

**产品说明:** Asdon00127水性环氧封闭漆是以环氧树脂为基料制成的双组份封闭清漆，无毒无污染，具有优良的耐化学品性能、耐碱性能、耐水性能，施工简便快捷，对混凝土底材具有极佳的渗透性和封闭性。

**设计用途:** Asdon00127水性环氧封闭漆主要用于混凝土底材的封闭作用，适用于地面湿度较高的施工场所，对于多孔的底材具有极佳的附着力和封闭性。

**技术参数:**

颜色:	透明微黄
不挥发份:	约40%
理论涂布率:	7m <sup>2</sup> /kg (30μm干膜厚)
比重:	约1.05kg/L
表干:	2h(25℃, 65%湿度)
完全固化:	7天(25℃, 65%湿度)

**施工参数:**

稀释剂:	水
混合比例:	基料:固化剂=1: 4 (重量比)
稀释比例:	1-30%;
施工方法:	辊涂、喷涂、刷涂
重涂间隙:	最小8h(25℃, 65%湿度), 最大不限;
混合使用期:	4h(25℃, 65%湿度)

**表面处理:** 基材表面除油，除尘，保持表面清洁干燥无异物，污物。除去混凝土表面的疏松层，混凝土强度要求C25以上。

**施工条件:** 环境空气温度≥10℃，相对湿度≤85%并且涂装工件表面温度应大于露点温度3℃。

**注意事项:** 雨天或过度潮湿天气禁止施工，保持施工环境的空气流通。